

合板足場板製造工場認定更新証

下記工場は、厚生労働省規格（昭和 56 年労働省告示第 105 号）に合格した合板足場板及び社団法人合板仮設安全技術協会制定の合板足場板安全技術基準に適合した合板足場板を製造する工場と認定します。

有効期限 平成 22 年 10 月 17 日から平成 25 年 10 月 16 日まで

平成 22 年 10 月 1 日

社団法人合板仮設安全技術協会
会長 田 中 隆



記

工場 株式会社キーテック木更津工場

所在地 千葉県木更津市木材港 15 番地

平成 23 年 4 月分 合板足場板抜き取り試験結果

曲げ試験 (試験日 H23.5.2)

試験体No.	製造日	樹種	厚み、積層数	厚さ(H) (cm)	幅(B) (cm)	スパン(L) (cm)	Δp (N)	Δy (cm)	破壊荷重 (N)	曲げ強度 (N/cm ²)	曲げヤング係数 (10 ³ N/cm ²)
1	H23.4.5	クルイン	28mm、9Ply	2.922	24	150	1000	0.983	7870	8641	1434
2	"	"	"	2.936	24	150	1000	0.978	6900	7504	1420
3	H23.4.12	カポール	"	2.900	24	150	1000	0.996	8520	9498	1447
4	"	"	"	2.886	24	150	1000	0.965	7250	8160	1516
5	H23.4.21	"	"	2.894	24	150	1000	1.005	6930	7757	1443
6	"	"	"	2.927	24	150	1000	0.950	7200	7879	1476
7	H23.4.27	"	"	2.857	24	150	1000	0.994	6900	7925	1517
8	"	"	"	2.844	24	150	1000	0.979	7190	8334	1561
備 考								平均値	7345	8212	1477
曲げ強さは6500(N/cm ²)以上合格								Max	8520	9498	1561
曲げヤング率は900(10 ³ N/cm ²)以上合格								Min	6900	7504	1420
								S	571	627	50

接着力試験 (試験日 H23.5.6)

	順			逆				順			逆			
	測定値 (N)	せん断強さ (MPa)	最大はくり 率 (%)	測定値 (N)	せん断強さ (MPa)	最大はくり 率 (%)		測定値 (N)	せん断強さ (MPa)	最大はくり 率 (%)	測定値 (N)	せん断強さ (MPa)	最大はくり 率 (%)	
1-1	770	1.2	0.0%	710	1.1	0.0%	5-1	910	1.5	0.0%	490	0.8	0.0%	
	740	1.2	0.0%	930	1.5	0.0%		700	1.1	0.0%	500	0.8	0.0%	
1-2	930	1.5	0.0%	880	1.4	0.0%	5-2	890	1.4	0.0%	520	0.8	0.0%	
	610	1.0	0.0%	940	1.5	0.0%		690	1.1	0.0%	660	1.1	0.0%	
1-3	490	0.8	0.0%	670	1.1	0.0%	5-3	650	1.0	0.0%	990	1.6	0.0%	
	540	0.9	0.0%	800	1.3	0.0%		1000	1.6	0.0%	610	1.0	0.0%	
2-1	860	1.4	0.0%	940	1.5	0.0%	6-1	660	1.1	0.0%	730	1.2	0.0%	
	750	1.2	0.0%	660	1.1	0.0%		770	1.2	0.0%	970	1.6	0.0%	
2-2	910	1.5	0.0%	490	0.8	0.0%	6-2	700	1.1	0.0%	1000	1.6	0.0%	
	760	1.2	0.0%	910	1.5	0.0%		860	1.4	0.0%	990	1.6	0.0%	
2-3	970	1.6	0.0%	730	1.2	0.0%	6-3	630	1.0	0.0%	820	1.3	0.0%	
	950	1.5	0.0%	770	1.2	0.0%		740	1.2	0.0%	640	1.0	0.0%	
3-1	1000	1.6	0.0%	800	1.3	0.0%	7-1	560	0.9	0.0%	700	1.1	0.0%	
	750	1.2	0.0%	530	0.8	0.0%		560	0.9	0.0%	730	1.2	0.0%	
3-2	950	1.5	0.0%	720	1.2	0.0%	7-2	580	0.9	0.0%	890	1.4	0.0%	
	940	1.5	0.0%	570	0.9	0.0%		620	1.0	0.0%	540	0.9	0.0%	
3-3	550	0.9	0.0%	820	1.3	0.0%	7-3	730	1.2	0.0%	940	1.5	0.0%	
	920	1.5	0.0%	840	1.3	0.0%		860	1.4	0.0%	940	1.5	0.0%	
4-1	950	1.5	0.0%	860	1.4	0.0%	8-1	920	1.5	0.0%	770	1.2	0.0%	
	650	1.0	0.0%	680	1.1	0.0%		630	1.0	0.0%	570	0.9	0.0%	
4-2	670	1.1	0.0%	800	1.3	0.0%	8-2	940	1.5	0.0%	950	1.5	0.0%	
	480	0.8	0.0%	920	1.5	0.0%		640	1.0	0.0%	880	1.4	0.0%	
4-3	610	1.0	0.0%	600	1.0	0.0%	8-3	980	1.6	0.0%	480	0.8	0.0%	
	880	1.4	0.0%	660	1.1	0.0%		760	1.2	0.0%	940	1.5	0.0%	
Max			Max	1.6	0.0%	Max	1.6	0.0%	Max	1.6	0.0%	Max	1.6	0.0%
Min			Min	0.8	0.0%	Min	0.8	0.0%	Min	0.9	0.0%	Min	0.8	0.0%

備 考

接着せん断強さは0.8Mpa以上
最大はくり率は33.3%以下

承認	確認	作成